



Bei der Montage von Fassadenplatten ist es enorm wichtig, die optimale Haftung zu erzielen und diese auch zu bewahren.

Imprisol Project dient als Schutz- und Imprägnierprodukt für Holz-Unterkonstruktionen und Platten-Voranstrichen und zur Haftungsverbesserung für Innotec Adheseal Project. Innotec Adheseal Project kann bereits nach 10 Min. und bis zu 20 Tage nach dem Auftragen ohne erneute Aktivierung auf den Primer aufgetragen werden.



PRODUKT-HIGHLIGHT

Reicht für ca. 80 bis 100 Laufmeter Verklebungsstrecke (bei einer Breite von 10 - 15 cm)

IHR VORTEIL

Materialkostensparnis

Art.-Nr. 1488 (02.0423.0000.PR) Schwarz 1 Liter Dose



Imprisol Project

Imprägnierung & Primer



Produkt-Empfehlungen

- » **Adheseal Project** // Fassadenkleber
- » **Paint Brush Nr. 1** // Stone Chip Repair Spezialpinsel
- » **Multisol Project** // Fassadenreiniger
- » **Fixation Tape Project 1** // Doppelklebeband (Alu-UK)
- » **Fixation Tape Project 3** // Doppelklebeband (Holz-UK)
- » **Seal Guard Project** // Transparenter Primer



Anwendungen



Geeignet für folgende Untergründe: Holzunterkonstruktionen und Fassadenplatten lt. Freigabetabelle (Polyester-Wandplatten, Holz, Aluminium, Stein, Beton und styrenhaltige Materialien)



Technische Daten

Basis	Polyurethan
Dichte	ca. 1020 kg/m ³
Konsistenz	Flüssig
Viskosität	ca. 150 mPa.s (bei 25 °C)
Lösungsmittel	Mischung aliphatischer Lösungsmittel
Flammpunkt	2 °C
Temp.-Beständigkeit	-30 °C bis +70 °C
UV-Beständigkeit	Vor längerer UV-Exposition schützen
Feuchtigkeitsbest.	Gut. Schützt gegen das Eindringen von Feuchtigkeit
Feststoffgehalt	ca. 45 %
Verarb.-Bedingungen	+5 °C bis +35 °C
Untergrund	Holz, diverse Fassadenpaneele (siehe Broschüre)
Verbrauch	ca. 100 g/m ²
Offene Zeit	Maximal 20 Tage
Trockenzeit	10 Minuten (bei 20 °C / 65 % relative Luftfeuchtigkeit)
Empf. Schichtdicke	Gleichmäßig deckende Schicht
Material-Reinigung	Mit Innotec Multisol Project
Hände-Reinigung	Mit Innotec Power Scrubs oder mit Innotec Safe Hand Clean Plus und Wasser
Lagerfähigkeit	1 Jahr in ungeöffneter Originalverpackung Kühl und trocken lagern
Batchcodetyp	F



Die richtige Verarbeitung

- » Für einen sauberen, trockenen, staub- und fettfreien Untergrund sorgen
- » Untergrund mit Innotec Multisol Project reinigen (Siehe Innotec Project System - Montage-Anleitung)
- » Dose vor Gebrauch gut schütteln
- » Mit einem Pinsel oder Farbbroller in einer gleichmäßig deckenden Schicht anbringen
- » Mindestens 10 Minuten trocknen lassen (Siehe Innotec Project System - Montage-Anleitung)
- » **ACHTUNG:** Bei Anwendungen auf Holz sicherstellen, dass die Holzfeuchte nicht mehr als maximal 14 % - 18 % beträgt

Wir garantieren die Erfüllung der angeführten technischen Eigenschaften bis zum Erreichen der angegebenen Haltbarkeits-Dauer. Angaben, insbesondere Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung der Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen / Erfahrungen zum Zeitpunkt der Drucklegung und sind kein Ersatz für notwendige Tests, die im Zweifelsfall vor Gebrauch des Produktes durchzuführen sind. Je nach den konkreten Umständen bzgl. Untergründen, Verarbeitungs- und Umgebungs-Bedingungen, können Ergebnisse von den darin angeführten Angaben abweichen. Von unseren Mitarbeitern zusätzlich getroffene, in der Produktinformation jedoch nicht angeführte Zusagen sind nur verbindlich, wenn sie von uns schriftlich bestätigt wurden. Produktanwendung wird dringend angeraten, unter

www.innotec.at zu überprüfen, ob sie über die aktuellste Version der Produkt-Information verfügen. Physikalische, sicherheitstechnische, toxikologische und ökologische Daten für den Umgang mit chemischen Stoffen, sowie deren Lagerung / Entsorgung sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt unter www.innotec.at zu entnehmen und sind die Sicherheitsangaben auf dem Etikett jedenfalls zu beachten. Bei farbigen Produkten sind bei verschiedenen Chargen geringfügige Nuancen und Farbunterschiede unvermeidlich und sind vom Besteller zu akzeptieren. Da zahlreiche Faktoren den Materialverbrauch beeinflussen können, sind eventuell übermittelte Bedarfsangaben nur als unverbindliche Richtwerte zu verstehen. Es gelten unsere AGB. Irrtümer vorbehalten. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.