



Top Glass

Starker Kleb- und Dichtstoff nach ÖNORM B5320



Top Glass verbindet hohe Klebeleistung mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit einer Klebekraft von 9,6 kg/cm² sorgt der Kleb- und Dichtstoff für zuverlässige Verklebungen auf Glas, Holz, Kunststoff, Aluminium, Metall, Edelstahl, Beton und Stein. Darüber hinaus erfüllt Top Glass die Anforderungen der ÖNORM B 5320 und B 5321 für die diffusionsoffene Außenabdichtung bei Fenster- und Türeinebauten - und bietet damit vielseitige Einsatzmöglichkeiten für professionelle Anwendungen.

PRODUKT-HIGHLIGHT

IHR VORTEIL



Hohe Klebekraft (9,6 kg/cm²) trifft auf ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis

Zuverlässige Verklebungen bei gleichzeitig hoher Wirtschaftlichkeit

Hohe Elastizität und Dehnfähigkeit (Bruchdehnung bis 230 %)

Reißt nur sehr schwer

Isocyanat-, oxim-, silikon- und lösungsmittelfrei

Gesundheitsunschädlich, für ökologische Bauweise

Ausgezeichnete UV- und Wetterbeständigkeit

Lange Lebensdauer

Überstreichbar / überlackierbar

Individuelle Einsatzmöglichkeiten, sehr zeiteffizient, bereits nach 1 Std. überarbeitbar

Geprüft und zugelassen als dampfdurchlässige Abdichtung (EN 12114) für energieneutrale Bausysteme

Bestätigung der Einsatzgebiete

Erfüllt die Anforderungen der ÖNORM B5320, B5321 und EN 1027

Für die korrekte Außenabdichtung

SD-Wert 2,33 bei einer Schichtdicke von mind. 3 mm

Für den Fenster- und Türeinebau geeignet - verhindert Schimmelbildung, da Feuchtigkeit nach „außen“ ablüftet

Art.-Nr. 1466-1 (50000015)

Weiß (0100)

600 ml Beutel



Top Glass

Starker Kleb- und Dichtstoff nach ÖNORM B5320



Technische Daten

Basis	MS-Polymere
Dichte	ca. 1.520 kg/m ³
Konsistenz	Pastös
Lösungsmittel	Keine
Härte	ca. 48 (Shore A) (nach DIN 53505)
Bruchfestigkeit (Zugfestigkeit)	ca. 0,96 N/mm ² (nach DIN 53504)
Bruchdehnung (%)	ca. 230% (nach DIN 53504)
Modul	ca. 0,80 N/mm ² (nach DIN 53504)
Rückstellvermögen	ca. 65 % (nach ISO 7309)
Temp.-Beständigkeit	-40 °C bis +90 °C
UV-Beständigkeit	Hervorragend
Feuchtigkeitsbeständigkeit	Gut. Nicht für lang andauerndes Eintauchen in Wasser geeignet.
Lösungsmittelbeständigkeit	Gut, bei kurzfristigem Kontakt
Säurebeständigkeit	Gut, gegen schwache Säuren
Standvermögen	Gut
Wasserdampfdiffusion	Sd-Wert 2,33 m. (nach ISO 12572)
Verarb.-Bedingungen	+5 °C bis +40 °C
Untergrund	Glas + gestrichene oder grundierte Fensterrahmen aus Holz/Metall/ Aluminium/Kunststoff und Glaslatten
Hautbildung	15 Minuten (bei 23°C / 50% relative Luftfeuchtigkeit)
Griff trocken	10 Stunden (bei 23°C / 50% relative Luftfeuchtigkeit)
Durchhärtung	ca. 3 mm in 24 Stunden (bei 23°C / 50% relative Luftfeuchtigkeit)
Minimale Fugenbreite	4 mm
Maximale Fugenbreite	25 mm
Dauerdehnung	25% (nach DIN 53504)
Überlackierbarkeit	Perfekt überstreichbar mit fast allen gängigen wasserbasierten und synthetischen Lacksystemen. Angesichts der vielen verschiedenen Farb- und Lacksorten, die es heute gibt, empfiehlt es sich, die betreffende Farb- oder Lacksorte erst zu testen. Beachten Sie immer die Anweisungen des jeweiligen Lackherstellers.
Material-Reinigung	Mit Innotec Multisol (nach Aushärtung nur noch mechanisch entfernbar)
Hände-Reinigung	Mit Innotec Power Scrubs oder mit Innotec Safe Hand Clean Plus und Wasser
Lagerfähigkeit	9 Monate in ungeöffneter Originalverpackung. Kühl und trocken lagern.
Batchcodetyp	F
CE-Zertifizierung	Top Glass ist ein Produkt mit CE-Kennzeichnung gemäß Verordnung (EU) Nr. 305/2011: CE EN 15651-2 G 25HM
Entspricht	CE EN 15651-2 G 25HM und EN 12114 (geprüft und zugelassen als dampfdurchlässige Abdichtung für energieneutrale Bausysteme)



Produkt-Empfehlungen

- » **Uniseal** // Universelle Dichtmasse
- » **Seal and Bond Remover** // Klebstoff- & Dichtmassenentferner
- » **Multi Gun 600** // Beutelpistole
- » **Seal Fluid** // Lösungsmittelfreies Glättmittel
- » **Fugenspachtel - Set Intool**
- » **Inno-Degreasers** // Mikrofaser-Entfettungstücher
- » **Accu Silicon-Pistole 20 V** // Akku-Pistole



Anwendungen



- » Ideal für verschiedene Anschlussfugen, speziell bei Verglasungsarbeiten, auf Untergründen aus Glas, gestrichenes / lackiertes Holz, Kunststoff- / Aluminiumrahmen, Metall, Edelstahl, Mauerwerk wie Putz, Ziegel, Beton, bei Fensterbänken aus Holz, Stein, Alu, usw.



Die richtige Verarbeitung

- » Für einen sauberen, trockenen und fettfreien Untergrund sorgen
- » Den Untergrund mit Innotec Seal and Bond Remover oder Inno-Degreasers reinigen
- » Top Glass mit einer Beutelpistole (z.B. Multi Gun 600) auftragen/verarbeiten
- » Falls gewünscht, mit Innotec Seal Fluid abglätten
- » Hinweis: Die Fugenkonstruktion muss den geltenden Normen für die Anbringung einer Einfach- oder Isolierverglasung entsprechen